

## SabetoFIX universal montagelim tilpasset SabetoFLEX's inddækningsprogram

### Produktbeskrivelse og anvendelse

SabetoFIX universal montagelim er en neutral fugthærdende lim, fri for PFAS, opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

SabetoFIX universal montagelim er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

SabetoFIX universal montagelim kan benyttes ude og inde på en lang række materialer. Hæfter på overflader som: træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, PIB, tagpap, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plasttyper.

SabetoFIX universal montagelim opfylder kravene til ISO 11600 – F – 20HM

### Fysiske / kemiske data:

#### Lim:

Type	Fugthærdende, neutral Silan Modifieret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet	Nej
Konsistens	Thixotropisk masse
Holdbarhed	min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Forpakning:	patron à 290 ml, 12 patroner/krt.
Farve:	grå (RAL 7000), sort (RAL 9004), teglrød (RAL 8004).

#### Limfuge:

Overmalbar	Ja
Hårdhed	ca. 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke	3,1 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Brudforlængelse	200% (ISO 37)
Elasticitet	+/-20%
Temperaturbestandig	-40 °C til +90 °C

### Brugsanvisning:

#### Forberedelse af materialer:

Limfladerne skal være rene, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler, men må gerne være fugtige. Ved limning af tætte, ikke sugende flader kan hærdningen fremskyndes ved forstøvning med vand på limen.

For optimal vedhæftning skal evt. overfladespænding fjernes med gasbrænder, især vigtigt på stålpladetag, plastmaterialer, malede overflader og Sabetoflex inddækninger af PIB og varmgalv. stål. Det anbefales at udføre vedhæftningstest i tvivlstilfælde.

#### Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C

#### Rækkeevne:

ca. 50g pr. m fuge. 1 patron indeholder 450 g

#### Montering:

Limning: Monter indenfor 10-20 minutter efter påføring af limstreng. Emnerne presses sammen.

Fugning: Fugen skal glittes indenfor 1-2 minutter.

Limfugen hærdet op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.

#### Rengøring:

Værktøj rengøres og lim fjernes med Wipes eller terpentiner. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

#### Sikkerhed:

Ingen faremærkning. For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerheds datablad

  
...inddækninger der holder!